

Ficha técnica

Barniz claro acrílico 2K con alto poder de relleno y protección contra los rayos ultravioletas que se puede aplicar **sin** añadir diluyente. Excelente brillo y estabilidad de la pintura ya después de una mano de pulverización. Por lo tanto alto ahorro de tiempo y de material. Listo para la aplicación por adición de Mipa 2K-Catalizador MS 10 o 2K-Catalizador MS 25. Alta resistencia contra influencias ambientales y de las intemperies, resistente contra el amarilleo, mantenimiento permanente del brillo.

Rendimiento: 6 - 8 m² / l.

Color	transparente			
Ratio de mezcla	2:1 por volumen			
Catalizador	Mipa 2K-Catalizador MS 10 o MS 25			
Diluyente	Aplicar sin añadir diluyente !			
Viscosidad de aplicación 20° C	16 - 18 s 4 mm DIN			
Aplicación	presión de pulverización	paso pulverización	manos	
Aire / Flujo – pistola	4 - 5 bar	1,4 mm	1 - 2	
Airless / Airmix				
Vida mezcla	4 - 6 h			
Grosor capa / película seca	40 - 50 µm			
Tiempo evaporación	5 - 10 min. entre manos			
Secado	tiempo repintado	libre de polvo	seco al tacto	secado completo
	Temp. Objetiva 20° C	30 min.	6 h	24 h
Temp. Objetiva 60° C	5 min.	30 min.	2 h	

Observaciones:

Condiciones de aplicación: Desde +10°C y hasta el 75% de humedad relativa del aire.

Marca	VbF	materiales de naturaleza nociva
Mipa 2K-Klarlack C 210	A II	inflamable
Mipa 2K-MS-Härter	A II	inflamable, Xi

Almacenaje: en el cerrado embalaje original por lo menos 3 años almacenable.

